

M SZAKI ADATLAP 11.01.07-HUN
ÉPÍT IPARI RAGASZTÓK

JUBIZOL RAGASZTÓ

JUBIZOL homlokzati h szigetel rendszerek ragasztója

1. Leírás, alkalmazás

A JUBIZOL RAGASZTÓ a JUBIZOL S2, JUBIZOL MP2, JUBIZOL ML2, JUBIZOL KS és JUBIZOL S70 homlokzati h szigetel rendszerekben a **szigetel burkolat (expandált polisztrén lemezek, kemény ásványi gyapot lemezek, ásványi gyapot lamellák) felragasztásra** szolgál. Cementen és polimer köt anyagokon alapul, ami a **jó szilárdsági tulajdonságok mellett nagyfokú páraátereszt -képességet valamint jó tapadást is biztosít a szigetel lemezekre is és bármilyen falfelületre is** (vakolatlan tégl- és betonfalak, vakolatlan porobeton falak, bármilyen vakolt fal, száler sítés -, OSB lapok, forgácslapok, stb.).

2. Kiszerezés

20 kg-os papírzsákok

3. M szakai adatok

s r ség (felhordásra el készített habarcskeverék) (kg/dm ³)		~1,60
nyitott id (felhordásra el készített habarcskeverék) (óra)		2-3
a ragasztó száradási ideje a szigetel burkolat ragasztása után T = +20 °C, leveg rel. páratart. = 65% (óra)	további megmunkáláshoz (csiszolás, a szigetel burkolat rögzítése)	24-48
páraátereszt - képesség EN ISO 7783-2	μ koefficiens (-)	<50
	S _d érték (d= 2 mm) (m)	<0,1 I.oszály (magas páraátereszt -képesség)
betonra való tapadás (28 nap után) (MPa)	szárazon	>0,25
	vízben történ áztatás után (2 óra)	>0,08
	vízben történ áztatás után (7 nap)	>0,25
tapadás expandált és extrudált polisztrénre és ásványi gyapot lamellára (28 nap után) (MPa)	szárazon	>0,08
	vízben történ áztatás után (2 óra)	>0,03
	vízben történ áztatás után (7 nap)	>0,08
tapadás ásványi gyapot lemezekre (28 nap után) (MPa)	szárazon	<0,08 (ásványi gyapot sérülése)
	vízben történ áztatás után (2 óra)	<0,03 (ásványi gyapot sérülése)
	vízben történ áztatás után (7 nap)	<0,08 (ásványi gyapot sérülése)

f összetev k: cement, polimer köt anyag, szilikátos tölt anyagok, cellulóz tömörít anyag



4. A felület el készítése a szigetel lemezek ragasztásához

A JUBIZOL RAGASZTÓVAL az expandált vagy extrudált polisztrén, valamint a kemény ásványi gyapot lemez vagy ásványi gyapot lamella szigetel burkolatokat bármilyen megfelelő szilárdságú, száraz és tiszta felületre felragasztjuk. A felület legyen egyenes. egy 3 m hosszú léccel történ ellen rzkor a kontroll-léc és a falfelület közötti rés nem haladhatja meg a 10 mm-t. A nagyobb egyenetlenségeket ne a ragasztó vastagabb rétegben történ felhordásával, hanem vakolással egyenlítsük ki.

A tiszta téglafalfelületekre a szigetel burkolat ragasztását megelőzően ne vigyünk fel semmilyen alapozó bevonatot, a többi építési ipari felületre azonban szükséges az ilyenfajta bevonat. A megfelelően érdes és normál nedvszívóképességű felületek esetén használjuk hígított AKRIL EMULZIÓT (AKRIL EMULZIÓ : víz = 1 : 1). Az alapozó bevonatot megfelelő ecsettel, hosszúszerű teddy-hengerrel vagy szórással visszük fel. A szigetel burkolat ragasztását az alapozó bevonat felhordását követően 2-3 óra elteltével kezdhetjük el.

A vakolt homlokzati falfelületek csak akkor képeznek megfelelő felületet a szigetel burkolatok ragasztásához, ha a vakolat szilárdan tapad a falfelületre, ellenkező esetben maradéktalanul távolítsuk el, vagy megfelelően javítsuk ki. Normál körülmények között (T = +20 °C, levegőrel. páratart. = 65 %) az újonnan felhordott vakolatokat vastagság mm-enként legalább 1 napig hagyjuk száradni illetve érni. A falpenésszel illetve algákkal fertőzött felületeket a ragasztás előtt mindenképp fertőtlenítsük és tisztítsuk meg. A betonfelületeket forró vízzel vagy gőzzel tisztítsuk. Ragasztás előtt a gyengén tapadó vagy nem tapadó dekorációs bevonatokat illetve festékeket távolítsuk el a felületről.

Az alapozó bevonat becsült anyagszükséglete közepes nedvszívóképességű finoman érdes vakolt falfelületek esetén: AKRIL EMULZIÓ	90 . 100 g/m ²
---	---------------------------

5. A ragasztó el készítése a felhordáshoz

A ragasztókeveréket úgy készítjük el, hogy a zsák tartalmát (20 kg) folyamatos keverés mellett beleszórjuk a körülbelül 4 liter vízbe. Egy megfelelő edényben kézi elektromos keverővel vagy habarcs és beton keverésére alkalmas keverőben összekeverjük. 10 perc elteltével, amikor az anyag megduzzadt, ismét átkeverjük, és amennyiben szükséges, még egy kis vizet adunk hozzá. Az elkészített keverék nyitott ideje 2-3 óra.

6. A szigetel lemezek felragasztása

AZ EXPANDÁLT POLISZTIRÉN LEMEZEK ÉS KEMÉNY ÁSVÁNYI GYAPOT LEMEZEK RAGASZTÁSA:

A ragasztóanyagot egyoldalon hordjuk fel a lemez hátoldalára, mégpedig rozsdamentes acél spaklival a lemez széle mentén folyamatos sávokban és még középen 4-6 helyen pontszerűen vagy két sávban (ideálisan egyenes felületre történő ragasztáskor felvihetjük fogazott rozsdamentes acél simítóval. a fogak szélessége és mélysége legyen 8-10 mm. egyenletesen a lemez teljes felületén). A felhordott ragasztó mennyisége legyen akkora, hogy amikor a lemez felnyomjuk a felületre, a lemez legalább 40 %-át borítsa be.

A lemezeket szorosan egymás mellé helyezjük, de úgy, hogy a ragasztó ne folyjon bele az érintkezési résekbe. A burkolat külső felületének egyenességét ragasztás közben egy megfelelő hosszúságú léccel folyamatosan ellenőrizzük. A szomszédos sorokban elhelyezkedő lemezeket a téglakötés szabályainak megfelelően toljuk el úgy, hogy a függőleges illesztések legalább 15 cm-rel legyenek eltolva. A sarkokon is tartjuk be a téglakötés szabályait, ahol az egyik falfelület lemezei legalább néhány cm-rel érjenek túl a szomszédos burkolat külső síkján, a sarkokon pedig alkalmazzunk úgynevezett keresztkötést. A lemezek túlnyúló részeit a sarkokon egyenesen levágjuk, de csak 2-3 nappal a ragasztás után.

Az ásványi gyapot lemezeket már a falfelületre történő ragasztás szakaszában tovább rögzítjük négy db két-, három-, vagy többrészes m anyag hasadó tiplivel, az expandált vagy extrudált polisztrén szigetel burkolatok esetleges további rögzítését pedig a ragasztást követően 2-3 nap elteltével végezzük (amikor a ragasztó már teljesen megkötött).



ÁSVÁNYI GYAPOT LAMELLÁK RAGASZTÁSA:

A ragasztóanyagot egyoldalian a lamella hátoldalára visszük fel fogazott rozsdamentes acél simítóval (a fogak szélessége és mélysége 8-10 mm) egyenletesen a teljes felület mentén. Ha gyári szórással rendelkező lamelláról van szó, akkor a lamella helyett ugyanígy a falfelületre is felhordhatjuk a ragasztóanyagot. Eben az esetben, a leg nagyobb falfelületek esetén gazdaságosnak tartunk a gépi felhordás (szórással), amikor a ragasztóanyagot spirális hurkákban visszük fel a falfelületre. A lamellákat a ragasztó felhordási módjától eltekintve szorosan egymás mellé helyezük úgy, hogy a ragasztó ne folyjon bele az illeszkedésekbe. A szigetelés külső felületének egyenességét a ragasztás során folyamatosan ellenőrizzük egy megfelelő hosszúságú léccel. A szomszédos sorokban elhelyezkedő lamellákat a téglakötés szabályainak megfelelően eltoljuk úgy, hogy a függőleges illesztések legalább 15 cm-rel legyenek eltolva. A sarkokon is tartjuk be a téglakötés szabályait, ahol a lamellák legalább néhány cm-rel érjenek túl a szomszédos falfelület burkolatának külső síkján, a sarkokon pedig alkalmazzunk úgynevezett keresztkötetést. A lamellák túlnyúló részeit a sarkokon egyenesen levágjuk, de csak 2-3 nappal a ragasztás után.

A munkák csak megfelelő időjárási körülmények között, illetve kedvező mikroklímikus feltételek mellett végezhetők: a levegő és a felület hőmérséklete ne legyen +5 °C-nál alacsonyabb vagy +35 °C-nál magasabb, a levegő relatív páratartalma pedig ne legyen 80%-nál magasabb. A homlokzati felületeket a napsugárzással, széllel és a csapadékkal szemben takarással védjük, de a védelem ellenére eső, köd vagy erős szél (≥ 30 km/h) esetén nem dolgozunk.

Becsült illetve átlagos anyagszükséglet:

JUBIZOL RAGASZTÓ 3,5 - 5 kg/m², a felület minőségétől függően

7. Eszközök tisztítása, hulladékkezelés

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel, a megszáradt foltokat nem lehet eltávolítani.

A fel nem használt száraz keveréket gyűjtjük meg az esetleges későbbi felhasználás céljára. A használhatatlan anyagmaradványokat keverjük össze vízzel és szilárd állapotban építési hulladék (hulladék klasszifikációs száma: 17 09 04) lerakóhelyen helyezük el.

A megtisztított csomagolás újrahasznosítható.

8. Munkavédelem


Az építési ill. homlokzati és festés-mázoló munkálatok általános munkavédelmi utasításai és előírásai mellett vegyük figyelembe, hogy a termék cementet tartalmaz, ezért Xi IRRITATÍV megjelölésű veszélyes készítménynek minősül. Króm tartalma (Cr 6⁺) 2ppm-nél alacsonyabb.

A légzőszervi védelme: erős porzás esetén védőmaszk használata. Kéz és testfelület védelme: munkaruha, a kézzel való tartós érintkezés esetén kézzelvédő krém és védőkesztyű használatát javasoljuk. Szem védelme: védőszemüveg vagy arcvédő használata szórásakor.

ELSŐ SEGÉLY:

Bőrrel való érintkezés: távolítsuk el a szennyezett ruházatot, a szennyezett bőrfelületet mossuk le szappanos vízzel. Szembe jutás: a szemhéjszéleket széthúzva bőrvízzel öblítsük ki a szemet (10-15 percig), ha szükséges forduljunk orvoshoz. Lenyelés: többször itassuk meg a sérültet egy kevés vízzel, azonnal forduljunk orvoshoz.



figyelmeztet jelzések a csomagoláson	Xi  IRRITATÍV! A TERMÉK CEMENTET TARTALMAZ!
a biztonságos munkavégzéshez szükséges speciális intézkedések, figyelmeztetések és tájékoztatók	R36/38 Szem- és bőrirritáló hatású. R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. S26 Ha szembe jut, bőrvízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S28 Ha az anyag a bőrre kerül, bőrvízzel azonnal le kell mosni. S37/39 Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

9. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Szállítás közben óvjuk a terméket a nedvességtől. Száraz, jól szellőző helyen, gyermekek eltiltva tárolandó!


Eredeti, zárt és sértetlen csomagolásban történő tárolás esetén a felhasználhatóság: legalább 6 hónap.

12. Minőségellenőrzés

A termék minőségi jellemzőit a belső termelési specifikáció és a szlovén, európai és egyéb szabványok határozzák meg. A meghatározott illetve elírt minőségi szintnek való megfelelést a JUB által már éveken keresztül bevezetett átfogó minőségbiztosítási és minőségellenőrzési rendszer, az ISO 9001 biztosítja, mely alapján saját laboratóriumainkban folyamatosan, a Ljubljana-i Építésügyi Hivatalban és egyéb hazai és külföldi, független szakmai intézményekben pedig időszakonként történik a minőségellenőrzés. A termék elállítása során szigorúan betartjuk a szlovén és az európai környezetvédelmi, valamint a munkaegészségügyi és munkavédelmi standardokat, amit az ISO 14001 és az OHSAS 18001 tanúsítványokkal igazolunk.

Az JUBIZOL RAGASZTÓ a JUB homlokzati hőszigetelési rendszerei hőszigetelési burkolatának ragasztására való alkalmasságát az ETA európai miniszteri engedély igazolta. A teszteléseket az ETAG 004/2000 irányelveknek megfelelően a Ljubljana-i Építésügyi Hivatalban és bécsi Österreichisches Institut für Bautechnik-nél végezték el.



JUBIZOL S2/MP2/ML2/KS/S70
 1404
JUB d.o.o. 1262 Dol pri Ljubljani 28 SLOVENIJA 08 1404-CPD-1039 1404-CPD-1040 1404-CPD-1041 1404-CPD-1261 1404-CPD-1332
ETA 06/0008 ETA 06/0013 ETA 06/0114 ETA 08/0013 ETA 08/0236 ETAG 004

11. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett m szaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget.

Ez a m szaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: **TRC-051/12-gru-tor**, 21.09.2012

JUB Kft.

Sági u. 218
9500 Celldömölk
Mad0arska
T: +36 95 525 720
F: +36 95 525 719
E: jub@jub.hu
www.jub.eu

