

MŰSZAKI ADATALAP 06.01.09 - HUN
SPECIÁLIS SZER

ALGICIDE Plus concentrate

falialgák és falpenész elleni biocid készítmény

1. Leírás, alkalmazás

Az ALGICIDE Plus concentrate biocid anyagok színtelen oldata, amely mélyen behatol a falfelületbe és a falialgák és falpenész széles körével szemben hatékony. Bármely homlokzati vagy beltéri falfelületen, valamint lakóépületekben, irodaépületekben, ipari létesítményekben, élelmiszer-feldolgozó létesítményekben, mint például a pékségek, tejüzemek, vágóhidak, szeszesített és alkoholmentes italt gyártó üzemek, stb. alkalmazhatjuk. Kizárólag önállóan, kúraszerűen alkalmazható, semmiképp se használjuk homlokzati vagy beltéri falfestékek, vagy egyéb bevonatok, dekoratív vakolatok stb. adalékanyagaként.

A ZBioP szerinti besorolás: építőipari védőszer.

2. Kiszerezés

500 ml-es műanyag flakon
5 literes vödör

3. Műszaki adatok

sűrűség (kg/dm ³)	~1,00
száradási idő T = +20 °C, levegő rel. páratart.= 65 % (óra)	8 – 12

Penésszel fertőzött beltéri fal- és mennyezetfelületek kezelése			
építőipari felület	biocid készítmény	alapozó bevonat	a felújításhoz javasolt dekoratív bevonatok
bármilyen felület	ALGICIDE Plus concentrate	AKRIL Emulzió	<ul style="list-style-type: none"> JUPOL Citro JUPOL Amikol (élelmiszer-feldolgozó ipar) JUPOL Antimicrob egyéb beltéri diszperziós falfesték JUBOCID hozzáadásával

Algával és penésszel fertőzött homlokzatfelületek kezelése			
építőipari felület	biocid készítmény	alapozó bevonat	a felújításhoz javasolt dekoratív bevonatok
dekoratív vakolatok és lefestett vakolt homlokzatfelületek	ALGICIDE Plus concentrate	AKRIL Emulzió	<ul style="list-style-type: none"> REVITALCOLOR SILICONECOLOR SILICONECOLOR San EXTRA
festett vagy nem festett vakolatlan beton felületek	ALGICIDE Plus concentrate	AKRIL Emulzió	<ul style="list-style-type: none"> TAKRIL Classic

4. Használati útmutató

A fertőzött homlokzatfelületeket vízsugárral, a beltéri felületeket pedig nedves ruhával vagy szivaccsal mossuk le. A száraz felületet kenjük le hígított ALGICIDE Plus concentrate-tal (ALGICIDE Plus concentrate: víz = 1 : 4). Használat előtt a flakont alaposan rázzuk fel. A készítményt ecsettel vagy festőhengerral visszük fel, az erősen fertőzött felületeken kétrétegű felhordást javasolunk. A termék permetezése sűrített levegő vagy hajtógáz segítségével tilos. A második réteg



felhordása normál körülmények között 8 – 12 óra elteltével lehetséges.

Az új dekoratív és védőbevonatokat csak akkor vihetjük fel az ALGICIDE Plus concentrate-tal kezelt felületekre, amikor azok már teljesen megszáradtak – erre általában az ALGICIDE Plus concentrate utolsó rétegének felhordását követően 8 -12 óra elteltével kerüljön sor.

A felhordás csak megfelelő időjárási körülmények között, illetve kedvező mikroklimatikus feltételek mellett végezhető: a levegő és a felület hőmérséklete ne legyen +5 °C-nál alacsonyabb vagy +35 °C-nál magasabb, a levegő relatív páratartalma pedig ne legyen 80%-nál magasabb. A homlokzatfelületeket a napsugárzással, széllel és csapadékkal szemben takarással védjük, de a védelem ellenére eső, köd vagy erős szél (≥ 30 km/h) esetén ne dolgozzunk.

<p>Becsült, illetve átlagos anyagszükséglet (a felület érdességétől és nedvszívó-képességétől és a felvitt rétegek számától függően):</p> <p>ALGICIDE Plus concentrate 50 – 100 ml/m² hígított készítmény (10 – 20 ml/m² koncentrátum)</p>

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel.

5. Munkavédelem és Egészségvédelem

A termék helyes kezelésével, az egyéni védőeszközök használatával, a hulladékkezeléssel, az eszközök tisztításával, az elsősegély-nyújtási intézkedésekkel, figyelmeztető jelzésekkel és figyelmeztető H és P mondataival, a veszélyt meghatározó piktogramokkal, ábrákkal és bárcákkal, a veszélyességi nyilatkozatokkal és a biztonsági előírásokkal kapcsolatos további utasításokat a termék biztonsági adatlapjában találhat, amelyet megtalál a JUB weboldalán, vagy elkérheti azt közvetlenül gyártótól vagy a termék forgalmazójától. Tartsuk be az építőipari és festő-mázoló munkálatok általános biztonsági utasításait és előírásait!

6. Egészségügyi kifogástalanság

A megszáradt réteg egészségre ártalmatlan.

7. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napsugárzástól védve, gyermekek elől elzárva, FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén, minőségét megőrzi: a gyártástól számított 24 hónap.

8. Minőségellenőrzés

A termék minőségi jellemzőit a belső termelési specifikáció és a szlovén, európai és egyéb szabványok határozzák meg. A meghatározott, illetve előírt minőségi szintnek való megfelelést saját laboratóriumainkban folyamatosan, egyéb hazai és külföldi, független szakmai intézményekben pedig időszakonként ellenőrizzük, de ezt a JUB által már éveken keresztül bevezetett átfogó minőségbiztosítási és minőségellenőrzési rendszer, az ISO 9001 is biztosítja. A termék előállításán szigorúan betartjuk a szlovén és az európai környezetvédelmi, valamint a munkaegészségügyi és munkavédelmi standardokat, amit az ISO 14001 és az OHSAS 18001 tanúsítványokkal igazolunk.

9. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: **TRC-056/21-čad**, 2021.09.16.



JUB Kft.
Sági u. 218.
9500 Celldömök
Magyarország
T: +36 95 525 720
E: info@jub.hu
www.jub.eu



ISO 9001 Q-159
ISO 14001 E-034
ISO 50001 En-024
ISO 45001 H-022



A termék ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018,
ISO 45001:2018 tanúsítvánnyal rendelkező gyárban kerül előállításra.

