

JUBIN METAL 3 IN 1 ANTIK

OPIS I SASTAV PROIZVODA

JUBIN Metal 3 in 1 Antik je dekorativni antikorozivni premaz koji površinama daje rustičan izgled i visokokvalitetnu zaštitu. Napravljen je na bazi kvalitetnih modifikovanih alkidnih smola, lističa i gvoždenog oksida, aditiva i organskih rastvarača.

NAMENA

Koristi se za zaštitu i dekoraciju metalnih površina u enterijeru i eksterijeru. Nanosi se direktno na metal a može se koristiti i u sistemu sa JUBIN Temeljna za metal ili JUBIN Brzosu-ivi temelj za metal. Površina za nanošenje mora biti adekvatno pripremljena.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Viskozitet DIN 53211 (DIN 6): 95±25"

Zapreminska masa ISO 2811: 1.2 - 1.5 (zavisno od nijanse)

Izdačnost ISO 2414: 5 - 6 m²/l za 80 μm suvog filma

Teoretska potrošnja: 0,165-0,180 kg/m² (u jednom sloju) a za kvalitetnu antikorozivnu zaštitu potrebno je naneti 2 ili 3 sloja (u zavisnosti od stanja podloge i opterećenosti premaza)

Praktična potrošnja: potrošnja premaza zavisi od vrste površine koja se štiti, pripremljenosti površine i namena nanošenja premaza.

Optimalna debljina suvog filma po jednom nanosu je 80 μm

Sušenje: 1h 30min na dodir, 6h potpuno

Elastičnost izvlačenjem ISO 1520: min 8 mm

Tvrdoća König ISO 1522: min 20"/24h

Stepen prijanjanja ISO 2409: GT 00

Elastičnost savijanjem Ø 6mm: Ne puca

Suve materije ISO 3251: 67 - 73%

VOC: max 499 g/l

Nijanse: Siva, Crna, Bakarna

PRIPREMA POVRŠINE

Mehaničkim putem odstraniti rupe i slabo vezane ostatke stare boje, izbrusiti postojeću boju kako bismo omogućili dobro prijanjanje premaza. Odstraniti masno ulje, prašinu i ostale nečistoće sa površine nitro razređivačem. Površina mora biti suva i čista za nanošenje.

Napomena: kod obnavljanja stare boje treba na manjem delu napraviti test da se proverí da ga premaz ne rastvara i ne skida.

NAČIN NANOŠENJA

Nanaosi se četkom, valjkom, pricom u dva ili tri sloja.

Može se naneti samostalno: 2-3 sloja JUBIN Metal 3 in 1 Antik,

ili u sistemu sa JUBIN Brzosu-ivi temelj za metal 1 sloj i 2 sloja JUBIN Metal 3 in 1 Antik,

ili u sistemu sa JUBIN Temeljnóm za metal 1 sloj i 2 sloja JUBIN Metal 3 in 1 Antik.

Međuslojni interval između antik premaza treba da iznosi 24h.

Kod prskanja preporučeno dizne 1.2 a 1.5 mm. Izlazni pritisak od 3 - 4 bar.

Temperatura nanošenja od +10-+30°C

Temperatura površine min 3°C iznad tačke rose



RAZREĐIVAČ

JUBIN Cleaner

RAZREĐIVANJE

Pneumatski –pric max 15%, etka, valjak max 5%

IZGLED SUVOG FILMA BOJE

Mat film rusti nog izgleda, bez nedostataka.

PRANJE PRIBORA

JUBIN Cleaner ili JUBIN Nitro Cleaner

PAKOVANJE

0,75 l, 2,5 l

SKLADIŠTENJE, ROK UPOTREBE

Drfli se u dobro provetrenim prostorijama na temperaturama od +5 do + 30°C, izvan direktnog uticaja sun evog zra enja. Upotrebljivost proizvoda drflanog pod ovim uslovima u originalnoj neotvorenoj ambalaffi je najmanje 36 meseci od datuma proizvodnje.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

Obratiti pažnju na sigurnosne oznake i uputstva na ambalaži!
Svi detalji navedeni su u Sigurnosnom listu za ovaj proizvod!

Oznaka i datum izdavanja: H-SRB/v-2/BB; 01.09.2020

JUB d.o.o. Šimanovci
 Dositejeva br. 5
 22310 Šimanovci, Srbija
 T: +381 22 40 99 99
 F: +381 22 40 99 95
 E: jub@jub.rs

