

## DECOR Beton look

A Beton look technikával, a kezeletlen, nyers beton megjelenését érhetjük el. A modern építészetben nagyon közkedvelt mind külső és belső falfelületek dekorálására egyaránt. Szilárdságot, tömörséget és erőt fejez ki. A DECOR Beton look egyedülálló megjelenése az ügyfél kívánságaihoz igazítható. A minta és az árnyalatok variálhatóságának köszönhetően rugalmasabb megoldás a hagyományos betonokkal szemben. Az egységes felületet nagy felületeken nehéz előállítani esztétikai hibák nélkül, de a Beton look rendszerrel ez sem okoz problémát, a beton hatást könnyedén el tudjuk készíteni. A vízzel szembeni ellenálló képességet tovább fokozza a Jubosil Hydrophob felület impregnáló szer.

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS beltéri használatra, az olyan felületekre, ahol a nyers beton exkluzív és modern megjelenését szeretnénk elérni.

Tulajdonságok:

- A kezeletlen, nyers beton természetes megjelenését kölcsönzi
- Jó tapadás a különféle falfelületeken
- Gyors száradás
- Kiváló rugalmasság és magas páraáteresztő képesség



## FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

A felület legyen száraz, szilárd, folt, olaj és a hasonló szennyeződéstől mentes. A felületre hengerrel vagy ecsettel felhordjuk a legfeljebb 5 %-ig vízzel hígított JUBIZOL Unigrund-ot.



## TECHNIKA KIDOLGOZÁSA:

1. Egy 20 kg-os zsák DECOR Beton look-ot 4,4 - 4,6 l vízzel jól összekeverünk. 10 perc elteltével újra összekeverjük és szükség esetén hozzáadunk még egy kis vizet.



2. A keveréket simítóval a keverék szemcseméreténél kicsit vastagabb rétegben hordjuk fel a megmunkálendő felületre (a felület 6-10 m<sup>2</sup>).



3. A Creativ szivaccsal és a dekorációs ecsettel létrehozuk a lyukacsos struktúrát.



4. Miután az anyag részben megszáradt, ~10-15 perc múlva, puha seprűvel eltávolítjuk a **DECOR Beton** look kiálló részeit. Simítóval elsimítjuk a felületet és hagyjuk teljesen megszáradni.

5. Dekorációs kesztyűvel körkörös mozdulatokkal felhordjuk a **SILICATECOLOR**-t, amit legfeljebb 10%-ig hígítunk vízzel és 6 órát száradni hagyjuk.



6. Dekorációs kesztyűvel körkörös mozdulatokkal felhordjuk a kiválasztott színárnyalatú **DECOR Antique**-ot. 6 órát száradni hagyjuk. Ha szeretnénk a felület foltosságát jobban kihangsúlyozni, a **DECOR Antique** -ot két rétegben hordjuk fel.



## Eszközök

- Lekerekített sarkú rozsdamentes simító
- Egy széles 'házfestő' kefe
- Dekor kesztyű vagy csempe szivacs
- Kreatív henger/dekor kefe
- Festőhenger



## Alapanyagok

- JUBIZOL Unigrund
- DECOR Beton Look
- Silicatecolor
- Decor Antique



**Rövidfilm a kivitelezésről:** [https://youtu.be/9Kig\\_cyEt0g](https://youtu.be/9Kig_cyEt0g)

	kiadósság/1m <sup>2</sup>	anyagszükséglet kb. 40m <sup>2</sup>
Jubizol Unigrund	~ 120 - 200 g/m <sup>2</sup>	5L
Decor Beton Look	~ 1,5 kg/m <sup>2</sup> /1 mm	100kg
Silicatecolor	~ 300 ml/m <sup>2</sup> /1 réteg	10L
Decor Antique	~ 100 ml/m <sup>2</sup> /1 réteg	4L

